

WasteBasedBricks Radish

Product Data Sheet

248 x 97 x 41 mm (Hilversums Formaat)



N 771-1:2011 + A1:2015
NB.Nr.:0620
Cert.nr: 0620-CPD-12348

Rodruza B.V.
Steenfabriek De Zandberg BV
De Polder 8
6691 ME Gendt
www.rodruza.nl

HF VB WS Rood- 213415

Beoogd gebruik: Product voor gebruik in onbeschermd metselwerk muren, kolommen en scheidingswanden (EN 771-1:2011 + A1:2015)			Intended use: Units for use in unprotected masonry walls, columns and partitions (EN 771-1:2011 + A1:2015)			Verwendungszweck: Ziegel für die Verwendung in Wänden, Stützen und Trennwänden aus nicht geschütztes Mauerwerk (EN 771-1:2011+ A1:2015)			Usage prévus: Briques HD pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée (EN 771-1:2011 +A1:2015)		
HD Metselbaksteen, Categorie I, volgens EN 771-1:2011 + A1:2015											
Lengte / Length / Länge / Longueur						248			mm		
Breedte / Width / Breite / Largeur						97			mm		
Hoogte / Height / Höhe / Hauteur						41			mm		
Maattolerantie categorie / Dimensional tolerances / Grenzabmaße / Tolérances dimensionnelles						T2					
Maatspreidings categorie / Range category / Maßspanne / Rangée catégorie						R1					
Bruto volumieke massa / Gross dry density / Brutto-Trockenrohichte / Masse volumique apparente sèche						1920 , D1			Kg/m3		
Eurocode /verschijningsvorm/ configuration / Form und Ausbildung / Configuration						1					
Gemiddelde druksterkte / Mean compressive strength / Mittlere Druckfestigkeit / Résistance à la compression moyenne						≥15			N/mm2		
Categorie / Category / Kategorie / Catégorie						1					
Dampdoorlatendheid / watervapour permeability / Wasserdampfdurchlässigkeit / Permeabilité à la vapeur d'eau						5/10			EN1745 :2021 2		
Duurzaamheid inzake vriezen en dooien :Vorst-dooiweerstand / Durability against freeze-thaw: freeze thaw-resistance Dauerhaftigkeit (frostwiderstand) / Durabilité contre gel-dégel: résistance au gel-dégel						F2 Vorstklasse D					
Wateropneming / Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau						≤10%			% m/md		
Initiële wateropzuiging / initial rate of waterabsorption / anfängliche Wasseraufnahme / Taux initial d'absorption d'eau						<4,0			kg/m2*min		
Gehalte actieve oplosbare zouten / Active soluble salts / gehalt an aktiven löslichen Salzen / Teneur en sels solubles actifs						S2			Category		
Brandreactie / Reaction to fire / Brandverhalten / Réaction au feu						A1			Euroklasse		
Gevaarlijke componenten / Dangerous substances / Gefährliche Substanzen / Substances dangereuses						Passed			NL BBK		

De vermelde data is gebaseerd op de huidige voorraad.

Het dient aanbeveling om ten tijden van de afrop deze data nogmaals te controleren!